

エボリュウ®(フィルム) 銘柄物性表
EVOLUE(C6-LLDPE)

株式会社プライムポリマー

物性項目 Properties	単位 Unit	測定方法※1 Method of measurement		フィルム(キャスト) Cast Film						
		JIS K	ASTM	SP0540	SP1540	SP2040	SP2540	SP3530	SP4030	
基本物性 General properties	メルトマスフローレート Melt-mass flow rate	g/10min	7210		3.8	3.8	3.8	3.8	3.2	3.8
	密度 Density	kg/m ³	7112		903	913	918	924	931	938
機械的性質 Mechanical properties	引張降伏応力 Tensile stress at yield	MPa			-	-	-	10	13	15
	引張破壊応力 Tensile stress at break	MPa	7161 7162		>16	>18	>19	>20	16	>21
	引張破壊呼びびずみ Nominal tensile strain at break	%			>500	>500	>500	>500	360	>500
	曲げ弾性率 Modulus of elasticity in flexure	MPa	7171		120	190	220	270	430	550
	シャルピー衝撃強さ Charpy impact strength	kJ/m ²	7111		NB	NB	NB	NB	NB	NB
	タイプDデュロメーター硬さ Durometer hardness (D scale)	-	7215		49	54	55	56	58	59
化学的性質 Chemical properties	耐環境応力亀裂 E.S.C.R	時間 hours	-	D1693	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
熱的性質 Thermal properties	ビカット軟化点 Vicat Softening point	°C	7206		83	96	101	106	110	114
	融点 Melting point	°C	7121		98	113	116	120	123	127
特長 Advantages					超低温 ヒートシール強度	低温 ヒートシール強度	低温 ヒートシール強度	剛性	剛性	剛性
					耐衝撃性	高速成形性	高速成形性	高速成形性	高速成形性	高速成形性
										耐薬品性
主な用途 Major Applications					貼合フィルム	貼合フィルム	貼合フィルム	貼合フィルム	貼合フィルム	貼合フィルム
					ストレッチ	ストレッチ	ストレッチ			
ポリ衛協自主規制基準 確認登録 JHOSPA self-imposed restraint standard					有	有	有	有	有	有

※1 試験片はJIS K7151 (ISO 293) および7152 (ISO 294) に従って作成(試験荷重は2.16kg)

メルトフローレート1g/10min以上 : 射出成形試験片

メルトフローレート1g/10min未満 : 圧縮成形試験片

- ◇ 本資料に記載されたデータは、特定条件下で得られた測定値の代表例です。
- ◇ 本資料に記載されている用途は、本製品の当該用途への適用結果を保証するものではありません。
- ◇ 本資料で紹介した用途の使用に際しては、工業所有権にもご注意下さい。
- ◇ 本製品は、医療用途(医療品容器、包装等)の品質確認を実施しておらず、当該用途には使用できません。
- ◇ この資料の内容は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

- ◇ Data described in this catalog are representative figures obtained by measurement under specific conditions.
- ◇ Uses described in this catalog do not necessarily assure results of certain product applications.
- ◇ When using this product for uses introduced in this catalog, care should be taken not to infringe on industrial property rights.
- ◇ This product is not applied to medical appliance and medical supplies packing use.
- ◇ Information contained in this catalog is subject to change with or without notice.